

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАПЛАСТ"
Сертификат соответствия № ФЦС RU.B1447.ПР12.0055
Техническое свидетельство ТС 01.4246.21

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Телефон:

 196084, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, Наб.
 Обводного канала, д.76 литера Ж, помещ.2-Н, помещ.20
 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 104, корпус 29, лит.Ж
 (812) 677-21-31

ПАСПОРТ № 488/1

на трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой для подземных сетей водоотведения

Номер партии	100/2
Дата изготовления	12.05.2022г.
Условное обозначение трубы	Труба ИКАПЛАСТ ID 250 SN8 PP ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
Размер партии, м	2004
Марка сырья	RELY71EK71PS
Условия и сроки хранения	Трубы хранят в условиях 2 (С) или условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, раздел 10. Допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п.п	Наименование показателя	Значение показателя	Результат испытания
1	Внешний вид трубы	должен соответствовать контрольному образцу	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
2	Размеры труб:		
2.1	Средний наружный диаметр, мм	284,6+2,2	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
2.2	Средний наружный диаметр трубы в месте соединения трубы с раструбом, мм	267,4+1,2	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
2.3	Средний внутренний диаметр, не менее, мм	245	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
2.4	Средний внутренний диаметр раструба, мм	269,5+1,5	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
2.5	Толщина стенки внутреннего слоя, не менее, мм	1,5	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
3	Кольцевая жесткость, кПа, не менее	8,0	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
2.6	Толщина стенки двойного слоя, не менее, мм	1,8	Соответствует, протокол №133К от 13.05.2022 г.
4	Изменение внешнего вида после прогрева	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей	Соответствует, протокол №43 от 21.02.2022 г.
5	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	Не должно быть трещин, расслоений внутренней и наружной стенок, остаточных короблений, изломов и углублений	Соответствует, протокол №67 от 24.03.2022 г.
6	Ударная прочность при температуре 0°C	TIR ≤ 10%	Соответствует, протокол №38-2-22 от 22.03.2022 г.
7	Герметичность соединения трубы с резиновым уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба:	Без признаков нарушения герметичности	
7.1	- при давлении воды 5 кПа	без протечек в течение 15 мин	Соответствует, протокол №13 от 18.01.2022 г.
7.2	- при давлении воды 50 кПа	без протечек в течение 15 мин	Соответствует, протокол №13 от 18.01.2022 г.

Заключение:

соответствует ТУ 22.21.21-018-50049230-2018, ГОСТ Р 54475-2011



Технический контроль:


 подпись

Кокшарова Е.А.

расшифровка подписи

Дата выдачи паспорта:

13.05.2022 г.