

ООО «Лимкор»

141850, МО, Дмитровский р-он, пос. Деденево, Московское шоссе, д.1.

ПАСПОРТ №

Труба из полиэтилена спиральновитая «Лимкор»

Труба ООО «Лимкор» SN8 1000 ТУ 2248-001-64588137-2010

Марка полиэтилена: -

Дата изготовления: ...2023г.

Партия №

Размер партии: 100 м

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	Норма	Фактическое значение
1	Внешний вид поверхности		Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности профиля стенки. Допускаются незначительные продольные полосы, волнистость, не выводящие размеры профиля за пределы допускаемых отклонений. На поверхностях не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения, видимые без увеличительных приборов, а также признаки деструкции материала. Цвет трубы в зависимости от дополнительных добавок - по требованию заказчика. Внешний вид поверхности профиля стенки должен соответствовать контрольному образцу. Сварной шов между соединяемыми профилями может иметь другой цвет, в отличие от цвета самого профиля.	Соответствует норме
2	Наружный диаметр (D ₂)	мм	1124,0 -15,0	1122,0
3	Внутренний диаметр (D ₁)	мм	1000,0 -15,0	998,0
4	Овальность	мм	Не более 30,0	8,0
5	Высота стенки профиля (A ₁)	мм	62,0 -7,5	62,0
6	Толщина стенки профиля (h)	Мм	6,0 -1,4	6,0
7	Предел текучести при растяжении (скорость испытания-50 мм/мин)	МПа	Не менее 19,0	22,2
8	Относительное удлинение при разрыве (скорость испытания-50 мм/мин)	%	Не менее 350	535
9	Изменение длины труб после прогрева	%	Не более 3,0	2,1
10	Разность показателей текучести расплава сырья и материала трубы, 190 °С/5.0 кгс	г/10мин	Не более 0,3	0,17
11	Кольцевая жесткость	кН/м ²	8	8
12	Кратковременный коэффициент прочности сварного соединения при испытании на растяжение	-	Не менее 0,8	0,91

Заключение лаборатории: Качество продукции соответствует ТУ 2248-001-64588137-2010